

### LAGERFIX

#### Produkteigenschaften

Zur Befestigung, Sicherung und Erneuerung von abgenutzten oder ausgeschlagenen Lagern, Buchsen, Wellen, Gehäusen, Stehbolzen, Nuten und Gewinden aus Metall.

- schnelle anaerobe Aushärtung
- hochfeste Verbindung
- verhindert das Festrosten der Bauteile
- füllt und überbrückt große Spaltweiten bis 0,30 mm
- beständig gegen Vibration, Belastung, Hitze, Korrosion, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien

#### Einsatzbereiche

Lager, Buchsen, Wellen, Gehäuse, Stehbolzen und Nuten.

#### Technische Daten

Farben	Silber
Aushärtung (Stunden)	12
Aushaertesystem	anaerob
Funktionsfestigkeit (Stunden)	3 - 6
Handfestigkeit (Minuten)	15-30
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Losbrechmoment (Nm)	40 – 45 N/m
Scherfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	25 – 30
Spaltüberbrückung (mm)	0,3
Temperaturbeständigkeit (°C)	-55 - +150
Weiterdrehmoment (Nm)	15– 20

#### Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C. Teile mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Die gewünschte Schichtdicke einseitig auftragen und Teile zusammenfügen, bzw. montieren (zylindrische Teile unter leichtem Drehen). Ggf. die Drehverbindung auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen. Die anaerobe Aushärtung erfolgt unter Luftausschluss zwischen metallischen Flächen. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Bei passiven Oberflächen, großen Spaltbreiten, niedriger Umgebungstemperatur und zur schnelleren Aushärtung empfehlen wir PETEC Aktivator anaerob (Art.-Nr. 90920). Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter [www.petec.de](http://www.petec.de))

#### Gebindegrößen



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der vor uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

50 g Pressbo

# PETEC

## Technisches Datenblatt

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

[www.petec.de](http://www.petec.de)

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | [info@petec.de](mailto:info@petec.de)