

PETEC Dichtmasse



Beschreibung

PETEC Dichtmasse
Hochtemperatur Silikondichtung, einkomponentig, dauerelastisch, auf Polysiloxan Basis, acetatvernetzend
Für universelle Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen wie Motoren-, Karosserie-, Heizungs- und Anlagenbau, Klimatechnik uvm.. Dichtet Metallteile (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz wie z. B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdeckungen usw. dauerhaft ab. Ersetzt Feststoffdichtungen, ist dauerelastisch formstabil, überbrückt große Dichtspalten, füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten, ist UV-beständig, klimarestistent, sowie beständig gegen Wasser, Salzwasser, Kühlflüssigkeit, Öl, viele Chemikalien und bedingt gegen Kraftstoff.

Eigenschaften: Formstabil, überbrückt große Dichtspalten und füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten. Nachstellung jeder Form möglich, UV-beständig, klimaresistent und beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff u.v.m.
Technische Daten: Aushärtungssystem: Luftfeuchtigkeit, Verarbeitungszeit / Hautbildung: nach 5 - 10 min, Inbetriebnahme: nach ca. 60 min, Aushärtung (bei +22° C): ca. 1 mm in 5 Std., Verarbeitungstemperatur: +5° C bis +35° C., **"Siko", rot, temperaturbeständig von -50 bis +260 °C, kurzfristig bis +300 °C**
70 ml Tube SB-verpackt

Artikelnummer:	41412610
Originalnummer:	97880
EAN:	4013558978802
EVP:	16,15 €

Technische Daten	
Ausführung	Dicht-/ Reparaturmaterial
Eigenschaften	lösungsmittelfrei, UV-beständig, temperaturbeständig
Einsatzbereich	Glas, Metall, Kunststoff, Holz, Keramik
Hauptfarbe	rot
Gebindeart	Tube
Inhalt	70 ml
Gewicht	0,076 kg
Temperaturbereich bis	300 °C
Temperaturbereich von	-50 °C