

Ficha de Producto

mipa "Mipatherm"



Número de artículo:	89418000
Número original:	212360002
EAN:	4016176012187
EVP:	16,55 €

Datos técnicos

Versión	Pintura
Ámbito de aplicación	Preparación de vehículos
Color principal	Negro
Tipo de recipiente	Bote de aerosol
Tamaño del recipiente	0,4 l
Peso	0,296 kg
Tipo	Barniz protector

Descripción

Recubrimiento térmico MIPA «Mipatherm»

A base de resina de sílicona, resistente a altas temperaturas

Pintura especial resistente a altas temperaturas para su aplicación sobre superficies de acero, como por ejemplo en sistemas de escape, hornos, Barbacoas, etc.; resistencia al calor hasta 800 °C. Rendimiento: 9,0 - 12,0 m²/l.

Nota: Se alcanza una resistencia condicional a los disolventes (exposición temporal) tras aproximadamente 1-2 h a 200 °C. Las propiedades óptimas de la película y la resistencia química y mecánica completas se alcanzan tras la primera exposición al calor (aprox. 1 h a una temperatura mínima de 300 °C). Para evitar la formación de burbujas en caso de exposición al calor demasiado rápida, deben respetarse tiempos de secado suficientemente largos. La aplicación con brocha o rodillo solo es posible de forma limitada., negro, lata de spray de 400 ml