



patentierter Rostsanierer und Grundierer in Einem!



BRUNOX® - Epoxy ist der einzige patentierte Rostsanierer und Grundierer mit Epoxyharzen der auch aus der handlichen Sprühdose erhältlich ist.

Seine massgebenden Vorteile sind:

- ✗ dass er mit den meisten handelsüblichen Decksystemen **verträglich** ist.
- ✗ dass er ca. 7-10 mal **tiefer in die Rostporen eindringt** als herkömmliche Rostumwandler- und Grundiereremulsionen.
- ✗ dass er **keine Pinselspuren hinterlässt**.
- ✗ dass er **unbeschränkt lagerbar** ist.
- ✗ dass er **keine Schwermetalle und Mineralsäuren** enthält.

***BRUNOX® - Epoxy lässt sich dank seiner Eigenschaften problemlos verarbeiten !
BRUNOX® - Epoxy ist ein Profi-Produkt.***

SO WIRD ES GEMACHT !

1. Losen Rost bis auf Porenrost abschleifen. Falls der zu behandelnde Untergrund nicht fettfrei ist, ausschliesslich mit Aceton reinigen, keinesfalls Silikonentferner oder Nitroverdünnung verwenden. Rostpartikel mit Druckluft entfernen.
2. **BRUNOX® epoxy® Spray** einmal flächendeckend aufsprühen. Probesprühen. Sprühentfernung ca. 25cm. **Der Porenrost wird neutralisiert und gestoppt.**
3. Nach ca. 1 Stunde bildet sich eine **seidenmatt glänzende, schwarze BRUNOX® epoxy® - Schicht**. Diese muss **fingernagelhart** sein.
4. Wenn nötig kleinere Unebenheiten oder Dellen ausspachteln. Mit einem 400er Schleifpapier oder 600er Scotchbrite bis auf den umgewandelten Porenrost herunterschleifen. Oberfläche mit Pressluft säubern.



Gebindegrössen:

Spray:
150 ml & 400 ml



BRUNOX®

1-K-Filler



Der Haftgrund zwischen BRUNOX® epoxy und Decklack

Seine massgebenden Vorteile sind:

- Ergiebigkeit: 0.7 m² / 400 ml
- Sehr hohe Fülleigenschaften
- Gut schleif- und überlackierbar
- Verstärkt den Korrosionsschutz
- Sehr guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Führt zu einem besseren Glanzergebnis der Decklackierung



kompatibel mit



Weiterbearbeitung mit BRUNOX® 1-K-Filler:

1. **BRUNOX® 1-K-Filler** wird flächendeckend appliziert.
Dose 3 Min. schütteln. Probesprühen. Sprühentfernung ca. 25cm. Dünne Schichten sprühen.
2. Sind kleine Vertiefungen oder poröse Spachtelstellen sichtbar, wird durch mehrfach dünnes Applizieren und Schleifen der Untergrund egalisiert.
3. Oberfläche mit einem 400er Schleifpapier oder 600er Scotchbrite schleifen. Oberfläche mit Pressluft säubern.
4. **BRUNOX® 1-K-Filler** ist mit wasserbasierten- als auch mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken überlackierbar.

Gebindegrößen:

Spray:
400 ml