# *Mipa Felgensilber Spray*

*Artikelnummer 21501 0060*

***Produktinformation***



## *Verwendungszweck*

Mipa Felgensilber Spray ist ein schnelltrocknender, robuster Felgenlack und basiert auf einer hochpigmentierten Acryl-Qualität. Gewährleistet eine ausgezeichnete Haftung und Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer und chemischer Belastung. Speziell geeignet zur optischen Auffrischung von Felgen, Radkappen, Fahrzeugteilen etc.

## *Verarbeitungshinweise*




### Untergrund

Grundierte Stahl- und Alufelgen, ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen.

### Vorbehandlung / Reinigung

Ausführliche Informationen sind unter dem Punkt „Untergrundvorbehandlung“ zu finden.

### Besondere Eigenschaften

Schnell trocknend
Witterungsbeständig, schützt vor Umwelteinflüssen
Kratz-, stoß- und schlagfest
Temperaturbeständigkeit: 110 °C

**Farbton / Glanzgrad** alu-silber



### Vorbereitung

Dose vor Gebrauch 1 - 2 min kräftig schütteln!




Dose dabei keinen hohen mechanischen Belastungen aussetzen!



### Spritzgänge

Probesprühen - Spritzabstand ca. 20 - 30 cm
2 - 3 Spritzgänge, Trockenschichtdicke 40 - 50 µm



### Ablüftzeit

3 - 5 min zwischen den Spritzgängen



### Arbeitsende

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.



Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com



| **Trockenzeiten bei 20 °C** | |
|---|---|
| Staubtrocken nach ca. | 5 - 10 min |
| Grifffest nach ca. | 20 - 30 min |
| Montagefest nach ca. | 12 h |

| | |
|---|---|
| **Verarbeitungsbedingungen** | Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen. |
| **Lagerung** | Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig. |
| **VOC-Gesetzgebung** | EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l<br>Dieses Produkt enthält max. 800 g/l |
| **Sicherheitsratschläge** | siehe Sicherheitsdatenblatt |

## Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber und trocken sein, Öl, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende Substanzen entfernen!

Nicht ausgehärtete bzw. nicht tragfähige Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Nicht auf thermoplastischen Untergründen verwenden.

**Stahluntergründe:**
1. Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.
2. Danach trocken schleifen mit P 120.
3. Anschließend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

**Aluminiumuntergründe:**
1. Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.
2. Danach trocken schleifen mit P 220.
3. Anschließend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

Bei Applikation auf Stahl und Aluminium: Zuerst grundieren mit geeigneten Mipa Haftvermittlern oder Grundierungen / Füllern, z. B. Mipa Fast-Filler-Spray, Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray, Mipa Rapidprimer-Spray, Mipa Rapidfiller-Spray, Mipa Etch-Filler HB Spray, Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray. Dabei sind die entsprechenden Mipa-Produktinformationen zu beachten.

**Intakte, tragfähige Altlackierungen, Werkslackierungen:**
1. Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.
2. Danach schleifen mit P 400 - 500.
3. Anschließend entfetten mit Mipa Silikonentferner.

**KTL-Beschichtungen / Werksgrundierungen:**
1. Vorreinigung mit Mipa Silikonentferner.
2. Danach schleifen mit MP Softpad Superfine oder mit P 400 - 500.
3. Anschließend entfetten mit Mipa Silikonentferner.



Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com