Scheda prodotto

PETEC



Numero articolo:	41412610
Numero originale:	97880
EAN:	4013558978802
EVP:	**16,15 €**

Dati tecnici

Versione	Materiale di tenuta/di riparazione
Caratteristiche	senza solventi, Resistente ai raggi UV, resistenti alla temperatura
Ambito di impiego	Vetro, Metallo, Plastica, Legno, Ceramica
Colore principale	rosso
Tipo di fusto	Tubo
Contenuto	70 ml
Peso	0,076 kg
Intervallo di temperatura fino a	300 °C
Intervallo di temperatura da	-50 °C

Descrizione

Sigillante PETEC
Sigillante siliconico per alte temperature, eincomponente, permanentemente elastico, a base di polisilossano, a polimerizzazione acetica
Per applicazioni universali in aree soggette a temperature elevate come motori, carrozzerie, costruzione di impianti di riscaldamento e impianti di condizionamento e molto altro. Sigilla in modo permanente parti in metallo (alluminio, ghisa, acciaio, ecc.), plastica, vetro, ceramica e legno come coppe dell'olio, coperchi delle valvole, pompe dell'acqua e dell'olio, coperchi degli ingranaggi cilindrici, guarnizioni dei differenziali, scatole delle batterie, fari, luci anteriori, carter di protezione, alloggiamenti dei termostati, coppe dell'olio della trasmissione, alloggiamenti della trasmissione, coperchi delle scatole della distribuzione, coperchi degli assi di trasmissione, ecc. Sostituisce le guarnizioni solide, è permanentemente elastico, dimensionalmente stabile, colma grandi spazi di tenuta, riempie spazi vuoti, rugosità e irregolarità, è resistente ai raggi UV, al clima e all'acqua, all'acqua salata, al refrigerante, all'olio, a molti prodotti chimici e, in misura limitata, al carburante.

Proprietà: Stabile dimensionalmente, colma grandi spazi di tenuta e riempie vuoti, asperità e irregolarità. Può essere adattato a qualsiasi forma, è resistente ai raggi UV, al clima e all'acqua, all'acqua salata, all'olio, al grasso, ai detergenti, agli idrocarburi e a molto altro.
Dati tecnici: Sistema di polimerizzazione: umidità dell'aria, tempo di lavorazione / formazione della pelle: dopo 5 - 10 min, avvio: dopo circa 60 min, polimerizzazione (a +22° C): circa 1 mm in 5 ore, temperatura di lavoro: da +5° C a +35° C., **"Siko", rosso, resistente alle temperature da -50 a +260 °C, a breve termine fino a +300 °C**
Tubo da 70 ml in confezione SB

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.

Data di generazione: 30.10.2026