

Scheda prodotto

mipa "Mipatherm"



Descrizione

Vernice termica MIPA "Mipatherm"

A base di resina silconica, resistente alle alte temperature

Vernice speciale resistente alle alte temperature per l'applicazione su supporti in acciaio, ad esempio per impianti di scarico, forni, Barbecue, ecc., resistenza al calore fino a 800 °C. Resa: 9,0 - 12,0 m²/l.

Nota: Si ottiene una resistenza condizionata ai solventi (esposizione temporanea) dopo circa 1 - 2 ore a 200 °C. Le proprietà ottimali del film e la piena resistenza chimica e meccanica si ottengono dopo la prima esposizione al calore (circa 1 ora ad almeno 300 °C). Per evitare la formazione di bolle in caso di esposizione troppo rapida al calore, è necessario rispettare tempi di essiccazione adeguati. L'applicazione a pennello e a rullo è possibile solo in misura limitata., **nero, bomboletta spray da 400 ml**

Numero articolo:	89418000
Numero originale:	212360002
EAN:	4016176012187
EVP:	13,45 €

Dati tecnici

Versione	Vernice
Ambito di impiego	Preparazione del veicolo
Colore principale	nero
Tipo di fusto	Barattolo spray
Dimensioni fusto	0,4 l
Peso	0,296 kg
Tipo	Vernice coprente