# Ficha de Producto

## PETEC




| | |
|---|---|
| **Número de artículo:** | 41412610 |
| **Número original:** | 97880 |
| **EAN:** | 4013558978802 |
| **EVP:** | **16,15 €** |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Versión | |
| Características | Material de sellado/reparación sin disolventes, resistente a la radiación UV, resistente a la temperatura |
| Ámbito de aplicación | Vaso, Metal, Plástico, Madera, Cerámica |
| Color principal | Rojo |
| Tipo de recipiente | Tubo |
| Contenido | 70 ml |
| Peso | 0,076 kg |
| Margen de temperatura hasta | 300 °C |
| Margen de temperatura desde | -50 °C |

### Descripción

**Sellador PETEC**
**Sellante de silicona de alta temperatura,** e**incomponente, permanentemente elástico, a base de polisiloxano, curado con acetato**
Para aplicaciones universales en áreas sometidas a altas temperaturas, como motores, carrocerías, construcción de calefacciones e instalaciones, técnica de climatización y mucho más. Sella de forma permanente piezas metálicas (aluminio, fundición, acero, etc.), plásticos, vidrio, cerámica y madera, como cárteres de aceite, tapas de válvulas, bombas de agua y aceite, tapas de engranajes rectos, juntas de diferencial, cajas de baterías, faros, pilotos traseros, carcasas de protección, carcasas de termostatos, cárteres de aceite de transmisión, carcasas de transmisión, tapas de cajas de distribución, tapas de ejes de transmisión, etc. Sustituye a las juntas macizas, es permanentemente elástica, dimensionalmente estable, puentea grandes espacios de estanqueidad, rellena huecos, rugosidades e irregularidades, es resistente a los rayos UV, al clima y al agua, al agua salada, al Líquido refrigerante, al Aceite, a muchos productos químicos y, de forma limitada, al combustible.

**Propiedades:** Dimensionalmente estable, cubre grandes espacios de estanqueidad y rellena huecos, rugosidades e irregularidades. Reajustable a cualquier forma, resistente a los rayos UV, al clima y al agua, agua salada, Aceite, Grasa, productos de limpieza, Hidrocarburos y mucho más.
**Datos técnicos:** Sistema de curado: humedad del aire, tiempo de trabajo / formación de piel: después de 5 - 10 min, puesta en marcha: después de aprox. 60 min, curado (a +22° C): aprox. 1 mm en 5 horas, temperatura de trabajo: de +5° C a +35° C., **"Siko", rojo, resistente a temperaturas de -50 a +260 °C, a corto plazo hasta +300 °C**
Tubo de 70 ml SB-envasado

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

**Fecha de generación: 13.11.2026**