

mipa termolak "Mipatherm"



Beskrivelse

MIPA termolak »Mipatherm«

På basis af silikoneharpiks, modstandsdygtig over for høje temperaturer
Speciallak med høj varmebestandighed til brug på stålunderlag, f.eks. til udstødningsanlæg, ovne, grill osv., varmebestandighed op til 800 °C.
Dækkeevne: 9,0 - 12,0 m²/l.

Bemærk: En betinget opløsningsmiddelbestandighed (midlertidig belastning) opnås efter ca. 1-2 timer ved 200 °C. De optimale filmegenskaber og den fulde kemiske og mekaniske belastbarhed opnås efter den første varmebelastning (ca. 1 time ved mindst 300 °C). For at undgå dannelse af bobler ved for hurtig varmebelastning skal der overholdes tilstrækkeligt lange afdunstningstider. Påføring med pensel eller rulle er kun muligt i begrænset omfang., **sort, dåse 750 ml**

Artikel Nummer :	89418002
Originalnummer:	246510002
EAN:	4016176012163
EVP:	26,45 €

Tekniske data

Version	Maling
Anvendelsesområde	Forberedelse af køretøjet
Hovedfarve	sort
Container Type	Kan
Container str.	0,75 l
Vægt	0,806 kg
Type	Top coat