

Kit de vitrification SONAX "CeramicCoating CC Evo"



Référence d'article: 40262149

Référence originale: 02378410

EAN: 4064700237841

EVP: 171,25 €

Données techniques

Application / Utilisation	peinture
Type	scellement de peinture
Caractéristiques	prêt à l'emploi
Domaine d'application	entretien de la peinture
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	or
Type de récipient	carton
Assortiment	8 parties

description

SONAX Kit de scellement de peinture "CeramicCoating CC Evo" PROFILINE, protection de la peinture jusqu'à 5 ans.

Pour un revêtement professionnel à deux composants de la peinture. Le kit contient les deux produits d'étanchéité SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat et SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat dans la dernière génération de formules, ainsi que quatre applicateurs. Grâce aux nouvelles formules, la durabilité a pu être encore améliorée sans devoir faire de concessions sur l'application. Un revêtement premium avec une résistance optimale et des propriétés optiques et haptiques exceptionnelles.

Application :

Veiller à une bonne aération lors de l'application. Température d'application à partir de +10° C. Température d'application optimale : 20 à 30° C. Attention aux retouches de peinture : Vérifier au préalable la solidité de la peinture. Après le polissage de la peinture, vaporiser SONAX PREPARE (#02373000) comme nettoyant de base dans un chiffon microfibre soft touch, essuyer la peinture avec ce chiffon et la préparer pour le coating. CC Evo doit ensuite être appliqué en deux étapes. Lors de la première étape de vitrification, BASECOAT Evo est appliqué en fine couche sur des surfaces partielles à l'aide d'une éponge applicatrice. Après un court temps d'aération, l'excédent de produit est essuyé avec une Coating Towel (#0451100), puis on traite seulement une nouvelle surface partielle. Après un temps d'attente d'une heure, appliquer le GLOSSCOAT Evo en fine couche avec une nouvelle éponge applicatrice. Le temps d'aération doit être compris entre 3 et 5 minutes. L'excédent de produit est ensuite éliminé à l'aide d'une lingette SONAX Coating Towel (#04511000). Si le produit commence à durcir dans l'éponge pour les grands véhicules, il faut utiliser une nouvelle éponge d'application. Le véhicule entièrement traité doit rester au moins 4 heures au sec et ne doit pas être mouillé pendant ce temps. L'idéal serait de laisser le véhicule dans une pièce pendant la nuit. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes et ne pas laisser sécher. Le premier lavage du véhicule doit être effectué au plus tôt après une semaine. Important : ne pas utiliser de produits de nettoyage hautement alcalins, car ils peuvent endommager la couche de protection., dans un carton Contenu 8 pièces