Ficha de Producto

Espuma para carrocería PETEC "Karo-Schaum"

Número de artículo:	41229337
Número original:	98140
EAN:	4013558981406
EVP:	**32,05 €**

Datos técnicos

Versión	
Características	Protección anticorrosiva de cavidades insonorizante, adhesivo, desplazador de humedad, resistente a la temperatura, hidrófugo
Ámbito de aplicación	AUTOMÓVILES, Camiones, Vehículos comerciales
Descripción del color	anthrazit
Color principal	Negro
Tipo de recipiente	Bote de aerosol
Contenido	400 ml
Material 1	Poliuretano (PU)
Peso	0,380 kg

Descripción

Espuma para carrocería PETEC "espuma a cuadros"
Espuma de 2 componentes, para reparación de accidentes, reparación y restauración de piezas de carrocería de automóviles.
La espuma se adhiere a superficies metálicas, madera y muchos plásticos (incluyendo estireno, espuma rígida de PU, poliéster y muchos más) y compuestos de fibra. Se pueden rellenar y acolchar piezas de la carrocería y piezas complementarias como umbrales, capós, puertas, pilares A, B y C, tapas de maleteros, secciones del techo y del suelo, así como paneles traseros y laterales, protegiéndolos así contra las vibraciones y la corrosión por contacto. La espuma también es adecuada para eliminar y amortiguar ruidos y ruidos en cavidades y en la carrocería.

Datos técnicos
Base: poliuretano
Color: antracita
Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +90 °C
Rendimiento volumétrico: hasta 10 litros (espuma libre / 400 ml)
Peso volumétrico: aprox. 35 kg/m³
Temperatura del sustrato: de +5 °C a +30 °C
Vida útil: 10 minutos (tiempo abierto, tiempo de trabajo)
Sin pegajosidad: aprox. 25 minutos
Se puede cortar después: aprox. 30 minutos
Tiempo de curado: 50 minutos
Totalmente cargable: después de 24 horas
Comportamiento frente al fuego: Material de construcción clase B2
Caducidad: 18 meses; almacenar en posición vertical y seco entre +5 °C y +25 °C, **Bote pulverizador de 400 ml,** incl. sonda de pulverización

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 16.08.2026