Fiche technique du produit

Pâte d'étanchéité TEROSON "RB 53"



Référence d'article:	41438136
Référence originale:	2955106
EAN:	2014143813067
EVP:	**48,55 €**

description

Masse d'étanchéité TEROSON « RB 53 »
Terolan 53 Spezial, mastic d'étanchéité à base de SBR (caoutchouc styrène-butadiène), à base de solvants, applicable au pinceau
Étanchéification des joints, en particulier des joints à recouvrement, au niveau des jupes avant et arrière, du plancher de l'habitacle, des parois latérales ou des passages de roue. Tolère de légères salissures, adhère bien à la tôle d'acier brute, galvanisée, apprêtée et peinte, ainsi qu'au PVC rigide, et peut être recouvert sans problème par tous les verres automobiles courants (à base de solvants ou d'eau) une fois complètement sec. Il est indispensable que le cordon d'étanchéité soit parfaitement sec avant la peinture. Temps de formation d'une peau : environ 3 à 5 min, séchage complet : 20 à 48 h, épaisseur de couche : 3 mm. Le pinceau fourni permet de reproduire les textures de peinture d'origine., **boîte de 1 kg**

Données techniques

Type	matériaux d'étanchéité, de réparation
Caractéristiques	pâteux, pouvant être étalé, mastiqué, résistant au vieillissement, aux intempéries, vernissable
Domaine d'application	métal, plastique
Couleur principale	vert
Type de récipient	boîte
Quantité	1000,0 g
Poids	1,000 kg
Plage de température jusqu'à	80 °C
Plage de température de	-25 °C

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 05.10.2026