Produktdatablad

PETEC tætningsmasse



Artikel Nummer :	41412610
Originalnummer:	97880
EAN:	4013558978802
EVP:	**16,15 €**

Tekniske data

Version	Tætnings-/reparationsmateriale
Egenskaber	uden opløsningsmidler, UV-bestandig, temperaturbestandig
Anvendelsesområde	Glas, Metal, Plast, Træ, Keramik
Hovedfarve	rød
Container Type	Rør
Indhold	70 ml
Vægt	0,076 kg
Temperaturområde op til	300 °C
Temperaturområde fra	-50 °C

Beskrivelse

PETEC tætningsmasse
Silikonefugemasse til høje temperaturer, einkomponent, permanent elastisk, polysiloxanbaseret, acetathærdende
Til universelle anvendelser i temperaturbelastede områder som motor, karosseri, varme- og anlægskonstruktion, klimateknik og meget mere. Permanent tætning af metaldele (aluminium, støbejern, stål osv.), plast, glas, keramik og træ som f.eks. oliekar, ventildæksler, vand- og oliepumper, tandhjulsdæksler, differentialtætninger, batterikasser, forlygter, baglygter, beskyttelseshuse, termostathuse, oliekar til gearkasser, gearhuse, tandhjulsdæksler, drivakseldæksler osv. Erstatter faste pakninger, er permanent elastisk, formstabil, bygger bro over store tætningsspalter, udfylder huller, ruhed og uregelmæssigheder, er UV-bestandig, klimabestandig og modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølervæske, olie, mange kemikalier og, i begrænset omfang, brændstof.

Egenskaber: Dimensionsstabil, overbygger store tætningsspalter og udfylder spalter, ujævnheder og uregelmæssigheder. Kan tilpasses enhver form, UV-bestandig, klimabestandig og modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, fedt, Opløsningsmidler, kulbrinter og meget mere.
Tekniske data: Hærdningssystem: luftfugtighed, arbejdstid/huddannelse: efter 5 - 10 min, opstart: efter ca. 60 min, hærdning (ved +22° C): ca. 1 mm på 5 timer, arbejdstemperatur: +5° C til +35° C., **"Siko", rød, temperaturbestandig fra -50 til +260 °C, kortvarig op til +300 °C**
70 ml rør SB-pakket

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.

Generationsdato: 13.11.2026