

Verwendungszweck

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 ist ein kratzbeständiger 2K-HS-Acryl-Klarlack auf Basis der Reflow-Technologie. Wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikrokratzern (erzeugt z. B. durch Waschstraßen) und Chemikalien ist Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 insbesondere für die hochwertige Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern und Nutzfahrzeugen geeignet. Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 ist besonders einfach zu verarbeiten und eignet sich ideal zur Überlackierung von Wasserbasislacken. VOC-konform.


Ergiebigkeit: 6,0 - 8,0 m²/l

Verarbeitungshinweise



Farbton

farblos



Mischungsverhältnis

Härter

Mipa 2K-Härter H 5

Mipa 2K-MS-Härter

Mipa 2K-HS-Härter

nach Gewicht Lack : Härter

–

–

–

nach Volumen Lack : Härter

2 : 1

2 : 1

3 : 1



Härter

für Ganzlackierungen

Mipa 2K-MS-Härter MS 25 / 40

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 / 35

für Teillackierungen

Mipa 2K-Härter H 5 (nur Spot-Repair)

Mipa 2K-MS-Härter MS 10



Topfzeit

0,5 h mit Mipa 2K-Härter H 5 bei 20 °C

1 h mit Mipa 2K-Härter MS 10 / HS 10 bei 20 °C

4 h mit Mipa 2K-Härter MS 25 / HS 25 bei 20 °C

6 h mit Mipa 2K-Härter MS 40 / HS 35 bei 20 °C




Verdünnung

Mipa 2K-Verdünnung kurz V 10

Mipa 2K-Verdünnung V 25

Mipa 2K-Verdünnung lang V 40



Spritzviskosität

Bei Einsatz von Mipa 2K-Härter H 5 und MS-Härtern ist keine Verdünnungszugabe notwendig.

Fließbecher


18 - 20 s 4 mm DIN

Airmix/Airless

–

**Auftragsverfahren**

Auftragsverfahren	Härter	Druck (bar)	Düse (mm)	Spritzgänge	Verdünnung
Fließbecher (Hochdrucktechnik)	–	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
HVLP (Niederdrucktechnik)	–	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1 - 2	5 - 10
HVLP / Düseninnendruck	–	0,7	–	–	–

**Abluftzeit**

5 - 10 min zwischen den Spritzgängen

10 - 15 min vor Ofentrocknung

Trockenschichtdicke

40 - 50 µm

**Trocknungszeit**

Objekttemp.	Staubtrocken	Griffest	Montagefest	Schleifbar	Überlackierbar
20 °C	25 - 30 min	6 - 8 h	24 h	–	–
60 °C	–	30 min	1 h	–	–
IR-Trocknung kurzwellig	–	8 min	–	–	–
IR-Trocknung mittelwellig	–	10 - 15 min	–	–	–

Hinweise**Lagerung:** im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre**VOC-Gesetzgebung:** EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/e 840 g/l
Dieses Produkt enthält max. 500 g/l**Verarbeitungsbedingungen:** Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.**Verarbeitungshinweise:** Bei BC-Basislacken ist ein dünner 1. Spritzgang (Klebegang) erforderlich, der nach ca. 3 - 5 min. ablüften mit 1 - 2 normalen Spritzgängen überlackiert wird.