

mipa Thermolack "Mipatherm"



Beschreibung

MIPA Thermolack "Mipatherm"

Silikonharz Basis, hochtemperaturbeständig

Hochhitzebeständiger Speziallack für den Einsatz auf Stahluntergründen wie z. B. für Auspuffanlagen, Öfen, Grill, usw., Hitzebeständigkeit bis 800 °C. Ergiebigkeit: 9,0 - 12,0 m²/l.

Hinweis: Eine bedingte Lösemittelbeständigkeit (vorübergehende Belastung) wird nach ca. 1 - 2 h bei 200 °C erreicht. Die optimalen Filmeigenschaften und die volle chemische und mechanische Belastbarkeit werden nach der ersten Hitzebelastung (ca. 1 h bei mindestens 300 °C) erreicht. Um eine Blasenbildung bei zu schneller Hitzebelastung zu vermeiden, müssen entsprechend lange Abluftzeiten eingehalten werden. Die Streich- und Rollapplikation ist nur bedingt möglich., **schwarz, Spraydose 400 ml**

Artikelnummer:	89418000
Originalnummer:	212360002
EAN:	4016176012187
EVP:	13,45 €

Technische Daten

Ausführung	Lack
Einsatzbereich	Fahrzeugaufbereitung
Hauptfarbe	schwarz
Gebindeart	Spraydose
Gebindegröße	0,4 l
Gewicht	0,296 kg
Typ	Decklack