

Fiche technique du produit

mipa "Mipatherm"



Référence d'article:	89418000
Référence originale:	212360002
EAN:	4016176012187
EVP:	16,55 €

Données techniques

Type	peinture
Domaine d'application	préparation du véhicule
Couleur principale	noir
Type de récipient	bombe aérosol
Taille du récipient	0,4 l
Poids	0,296 kg
Type	vernis de finition

description

Peinture thermorésistante MIPA « Mipatherm »

À base de résine de silicone, résistante aux hautes températures

Peinture spéciale résistante aux très hautes températures, destinée à être appliquée sur des supports en acier, par exemple pour les systèmes d'échappement, les fours, les barbecues, etc. Résistance à la chaleur jusqu'à 800 °C. Rendement : 9,0 - 12,0 m²/l.

Remarque : Une résistance conditionnelle aux solvants (exposition temporaire) est atteinte après environ 1 à 2 h à 200 °C. Les propriétés optimales du film ainsi que la résistance chimique et mécanique maximale sont atteintes après la première exposition à la chaleur (environ 1 h à au moins 300 °C). Afin d'éviter la formation de cloques en cas d'exposition trop rapide à la chaleur, il convient de respecter des temps de séchage suffisamment longs. L'application au pinceau ou au rouleau n'est possible que dans certaines conditions., **noir, bombe aérosol de 400 ml**