Fiche technique du produit

PETEC



Référence d'article:	41412610
Référence originale:	97880
EAN:	4013558978802
EVP:	**16,15 €**

Données techniques

Type	matériaux d'étanchéité, de réparation
Caractéristiques	sans solvant, résistant aux rayons UV, résistant à la température
Domaine d'application	verre, métal, plastique, bois, céramique
Couleur principale	rouge
Type de récipient	tube
Contenu	70 ml
Poids	0,076 kg
Plage de température jusqu'à	300 °C
Plage de température de	-50 °C

description

PETEC masse d'étanchéité
Joint silicone haute température, eà composants, à élasticité permanente, à base de polysiloxane, réticulant à l'acétate.
Pour des applications universelles dans des domaines soumis à des températures élevées comme la construction de moteurs, de carrosseries, de chauffages et d'installations, la climatisation, etc. Etanche durablement les pièces métalliques (aluminium, fonte, acier, etc.), les matières plastiques, le verre, la céramique et le bois, comme les carters d'huile, les couvercles de soupapes, les pompes à eau et à huile, les couvercles d'engrenages droits, les joints de différentiels, les boîtiers de batteries, les phares, les feux arrière, les carters de protection, les carters de thermostats, les carters d'huile de transmission, les carters de boîtes de vitesse, les couvercles d'essieux moteurs, etc. Remplace les joints solides, est durablement élastique et indéformable, comble les grandes fentes d'étanchéité, remplit les interstices, les profondeurs de rugosité et les irrégularités, résiste aux UV, au climat, ainsi qu'à l'eau, à l'eau salée, au liquide de refroidissement, à l'huile, à de nombreux produits chimiques et, sous certaines conditions, au carburant.

Propriétés : Indéformable, comble les grandes fentes d'étanchéité et remplit les espaces, les rugosités et les irrégularités. Réajustement de chaque forme possible, résistant aux UV, résistant au climat et à l'eau, à l'eau salée, à l'huile, à la graisse, aux produits de nettoyage, aux hydrocarbures et bien d'autres choses encore.
Données techniques : Système de durcissement : humidité de l'air, Temps de travail / formation de peau : après 5 - 10 min, Mise en service : après env. 60 min, Durcissement (à +22° C) : env. 1 mm en 5 heures, Température de travail : +5° C à +35° C., **"Siko", rouge, résistant aux températures de -50 à +260 °C, à court terme jusqu'à +300 °C**
Tube de 70 ml en emballage SB

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 30.10.2026